

  
РУССКИЕ КРАСКИ

  
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ  
БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЕ

# МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ДВЕРЕЙ И МЕБЕЛИ

## PRODECOR FC

### «Русские краски»

г.Ярославль  
ул.Большая Федоровская, 96  
тел. (4852) 492-668  
rk-industrial.ru

- ◆ Научно-исследовательский центр
- ◆ **Собственные связующие** позволяют обеспечивать быстрые сроки изготовления и привлекательные цены
- ◆ **Большие технические возможности и производственные мощности**

## Полиуретановые грунтовки Prodecor FC Primer

Предназначены для подготовки древесины, плит МДФ/ДСП, облицованных натуральным шпоном, файн-лайн, пленкой ПВХ, бумагой, перед нанесением лакокрасочного покрытия. Обеспечивают выравнивание поверхности, высокую адгезию к основанию, возможна шлифовка вручную и на станке.

## Полиуретановый лак Prodecor FC Clearcoat Gloss XX

Предназначен для финишной отделки межкомнатных дверей, мебели, предметов внутреннего интерьера из массива, МДФ/ДСП фанерованных шпоном.

Обеспечивает высокую поверхностную твердость и получение заданного показателя глянца покрытия. Устойчив к пятнообразованию при контакте с пищевыми продуктами и напитками.

### Грунтовка Prodecor FC Primer Универсальная, Универсальная Т

Прозрачная.  
Рекомендуется для работы с массивом, натуральным шпоном (Универсальная) и шпоном файн-лайн (Универсальная Т).  
Нанесение методом пневматического распыления вручную и на станке.

Отвердитель Prodecor FC	50%
Разбавитель Prodecor FC	15-40%

Жизнеспособность смеси при температуре 20°C

Универсальная	не менее 6 часов
Универсальная Т	не менее 4 часов

Нанесение в 1-2 слоя по 75-150 г/м<sup>2</sup>

Сухой остаток:	45
Сушка от пыли:	10 мин
Сушка до шлифовки:	не более 60 мин

### Грунтовка Prodecor FC Primer 48Т, Изолирующая

Прозрачная, тиксотропная.  
Рекомендуется для работы с массивом, натуральным шпоном и шпоном файн-лайн, Изолирующая - для повышения адгезии на пленке ПВХ, бумаге.  
Нанесение методом пневматического распыления вручную и на станке.

Отвердитель Prodecor FC	50%
Разбавитель Prodecor FC	15-40%

Жизнеспособность смеси при температуре 20°C

не менее 6 часов
------------------

Нанесение в 1-2 слоя по 50-100 г/м<sup>2</sup>

Сухой остаток:	48
Сушка от пыли:	10 мин
Сушка до шлифовки:	не более 60 мин

### Полиуретановый лак Prodecor FC Clearcoat Gloss XX

Прозрачный.  
Рекомендуется для работы с массивом, натуральным шпоном и шпоном файн-лайн.  
Нанесение методом пневматического распыления вручную и на станке.

Отвердитель Prodecor FC	50%
Разбавитель Prodecor FC	15-40%

Жизнеспособность смеси при температуре 20°C

не менее 4 часов
------------------

Нанесение в 1-2 слоя по 125-150 г/м<sup>2</sup>

Блеск покрытия под углом 60°	5,10, 20, 30, 40, 50, 60, 90
Сухой остаток:	42
Сушка от пыли:	10 мин
Сушка до упаковки:	4 часа